

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ PARFIX 3401 Цианакрилатный адгезив

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

PARFIX 3401 – это однокомпонентный быстросохнущий цианакрилатный клей средней вязкости, не чувствительный к поверхностям, для склеивания металлов, кожи, дерева, картона, резины и пластмасс.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клей PARFIX 3401 идеально подходят для склеивания неровных, пористых и окисленных поверхностей (металлов, кожи, дерева, а также пробкового дерева, картона, резины, пластмасс и т.д.). Его можно широко применять как в промышленном производстве, так и при ремонте приборов, деталей и узлов.

### ПРОЦЕСС ОТВЕРЖДЕНИЯ

Однокомпонентные цианакрилатные клеи полимеризуются (отверждаются) при соприкосновении со слабощелочными поверхностями. Влажности, содержащейся в воздухе достаточно для инициации процесса отверждения и возникновения начальной прочности (полная механическая прочность и устойчивость к химическим веществам достигается через 24 ч). Наилучшие результаты склеивания можно получить при влажности воздуха 40-60 %. Чтобы ускорить процесс полимеризации можно использовать активатор. На скорость отверждения влияет величина монтажного зазора (чем больше, тем дольше длится процесс отверждения) и используемый материал.

### ВРЕМЯ СХВАТЫВАНИЯ (сек)

• Пластмасса	2-5
• Дерево	1-5
• Металлы	8-10
• Резина	< 3
• Кожа	5-15
• Керамика	12-18

### ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕОТВЕРДЕВШЕГО ПРОДУКТА

Состав	Этилцианакрилат
Цвет	бесцветный
Вязкость (при 25 °C), мПа·с	80-120

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛНОСТЬЮ ОТВЕРДЕВШЕГО ПРОДУКТА (после 24 ч)

Величина монтажного зазора, мкм	до 200
Прочность на отрыв, Н/мм <sup>2</sup>	18-28
Прочность на сдвиг, Н/мм <sup>2</sup> :	
- сталь	> 20
- алюминий	> 18
- резина	> 22
- дерево	> 25
- поликарбонаты	> 12
- полимеры ABS	> 10
Диапазон рабочих температур, °C	-60 до +80

Температура размягчения, °С 160 - 170

#### **МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

Температура перехода в хрупкое состояние, °С 122  
Коэффициент теплового расширения, К<sup>-1</sup> 90x10<sup>-6</sup>

#### **УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Соединяемые элементы должны быть предварительно очищены от загрязнений, обезжирены, высушенны. Нанести клей PARFIX 3401 на одну из склеиваемых поверхностей и быстро прижать вторую. При использовании активатора, активатор наносится на одну из склеиваемых поверхностей, на вторую поверхность наносится клей, поверхности быстро прижимаются друг к другу и удерживаются несколько секунд. При склеивании кольцеобразных соединений, например концов резиновых трубок, для получения наибольшей силы склеивания, необходимо обрезать концы трубок.

#### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Продукт PARFIX 3401 может вызывать раздражение при попадании на открытые участки кожи, а также провоцировать аллергические реакции.

#### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Гарантийный срок хранения 12 мес. при температуре +8...+28°C в оригинальной упаковке. Для продления срока годности рекомендуем хранить продукт в холодильнике при температуре +2...+7 °C.